PATENT ABSTRACTS OF JAPAI

(11) Publication number:

06-304461

(43) Date of publication of application: 01,11,1994

51)Int.CI.

B01F 11/00

21)Application number: 05-116566

22) Date of filing:

20.04.1993


(71)Applicant: NIPPON TECHNO KK (72)Inventor: OMASA TATSUAKI

54) STIRRING APPARATUS

57)Abstract:

SURPOSE: To prevent decrease in the effective vol. of a tank even when is additionally installed in an existing tank by providing a vibrator ibrating in the transverse direction by means of a vibrating motor enerating vibration in the transverse direction and a vibrating blade ttached to a vibrating body.

ONSTITUTION: This vibrating and stirring apparatus consists of a ibrating motor 1 generating vibration in the transverse direction, a U-Head vibration transmitter 2 for transmitting this vibration, a vibrator 5 onnected with this U-shaped vibration transmitter 2, provided on the ottom part of a tank 12 and vibrating in the transverse direction and ibrating blades 6 attached on the vibrating body 5, a supporting body 3 reventing the vibration generated by the vibrating motor 1 from damping nd a vertical vibration transmitter 4 hanging the vibrator 5 and ransmitting the vibration of the U-shaped vibration transmitter 2 to the ibrator 5. It is possible to utilize sufficiently and effectively the vol. of he tank by thus providing the vibrating and stirring means along the ottom part which is a so-called dead space of the tank.



EGAL STATUS

Date of request for examination

23.10.1995

Date of sending the examiner's decision of rejection]

02.03.1999

of final disposal of application other than the

xaniner's decision of rejection or application converted

egistration]

Date of final disposal for application]

Patent number]

3142417

Date of registration]

22.12.2000

11-05153

Number of appeal against examiner's decision of

aiection]

Date of requesting appeal against examiner's decision

01.04.1999

f rejection]

Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

庁内整理番号

(11)特許出顧公開番号

特開平6-304461

(43)公開日 平成6年(1994)11月1日

(51) Int.Cl.5

識別記号

FΙ

技術表示箇所

B01F 11/00

審査請求 未請求 請求項の数4 FD (全 7 頁)

(21)出願番号

特願平5-116566

(71)出願人 392026224

日本テクノ株式会社

(22)出願日

平成5年(1993)4月20日

東京都大田区池上6丁目8番5号 (72)発明者 大政 龍晋

神奈川県藤沢市片瀬山5丁目28番11号

(74)代理人 弁理士 友松 英爾 (外1名)

(54) 【発明の名称】 撹拌装置

(57)【要約】

【目的】 既存の槽に付設しても槽の有効面積を少なく することがない新しい撹拌装置の提供。

【構成】 被撹拌用流体を収納する槽、横方向に振動を 発生させるための振動モーター、振動モーターの横振動 を伝達するための伝達手段、伝達手段に連結されかつ液 槽の底部に設けられて横方向に振動する振動子およびそ の振動体に付設された振動羽根よりなることを特徴とす る撹拌装置。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 被撹拌用流体を収納する槽、横方向に振動を発生させるための振動モーター、振動モーターの横振動を伝達するための伝達手段、伝達手段に連結されかつ液槽の底部に設けられて横方向に振動する振動子およびその振動体に付設された振動羽根よりなることを特徴とする撹拌装置。

【請求項2】 被撹拌用流体を収納する槽、該槽を構成する1つの壁の上端部に設置されて横方向に振動する振動モーター、振動モーターの横方向の振動を伝達するた 10 め該槽の上部に設けられたコの字状の振動伝達子、コの字状の振動伝達子の両先端部を弾性体を介して受け取める支持体、コの字状振動伝達子の振動を下部の振動子に伝達するための垂直振動伝達子、垂直伝達子に連結されかつ該槽底部にあって横方向に振動する振動子および振動子の横方向の振動を流体に伝えるため振動子に取付けられた振動羽根よりなることを特徴とする撹拌装置。

【請求項3】 コの字形の振動伝達子を介して該槽の一方の側に設置されている振動モーターとその対向する側に設けられた弾性体とその保持機構との両者間で重量的にほぼバランスが取れるよう調整されている請求項2記載の撹拌装置。

【請求項4】 エアレーション手段を付設した請求項 1,2または3記載の撹拌装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、流体撹拌装置に関する。

[0002]

【従来技術】めっきは、めっきの前処理段階、めっき処 理段階、めっきの後処理段階より構成されるが現実に は、たとえば銅めっき(このときは前段のみ)および二 ッケルめっき(全工程が必要)を例にとると、有機溶剤 脱脂-煮沸脱脂-水洗-電解脱脂-一次水洗-二次水洗 - 銅ストライク - 銅めっき - 回収 - 一次水洗 - 二次水洗 -酸中和-一次水洗-二次水洗-ニッケルめっき-回収 - 一次水洗-二次水洗-中和-水洗-湯洗-乾燥という 多数の工程を必要としている。このように多数の工程が 必要となる最大の原因は各処理液と被めっき物との均一 な接触が充分に行われていない点にある。一般に、接触 を充分行わせるためには、撹拌が大切である。めっき液 の一般的な撹拌方法としては、プロワーを空気発生源と したエアーレーションであるが、ニッケル法および硫酸 銅めっき法はその代表的な例である。この従来のエアー レーションを伴うめっき法の場合より生産性をあげるに は、その電流密度をよりあげれば良いわけであるが、-定以上になると当然過電流による製品のヤケ、コゲ、又 ガス発生によるピットなどの不良が多くなり現実的でな い。しかし良品をより早く生産しようとすれば、より電

る。撹拌が良好であればその撹拌により陰極および、陽 極関近の海の過度差が少なくなり。 倒遊効率が萎しく改

極附近の液の濃度差が少なくなり、電流効率が著しく改善され、生産性が向上し水素などのガス離れを良くしその結果ピットの発生がなくなってくる。エアーレーション撹拌による欠点としては、

①液中のエアーによる電流効率の低下、

②液中の光沢剤等の消耗が激しい、

③液のエアー酸化による劣化が発生する、

④液中のエアーのパラツキによる電流密度が不均一となり、めっき隙厚のパラツキが大となる、

⑤電解中に発生する水素ガスおよび酸素ガスの除去が不 完全でそれによる不良が発生する、

⑥育化浴、ハンダ浴などにおいてはエアーレーション撹拌は、できない、

⑦エアーバイプの穴がつまりがちであり、清掃に手間がかかる。

などの問題点がある。そこで本発明者はエアーレーションに代わる優れた撹拌装置手段として振動撹拌手段を提案した(特開平3-275130号公報参照)。しかしながら、この発明における振動撹拌は撹拌翼を浴槽の壁面に沿ってとりつけるものであるため、浴槽の有効面積を小さくしてしまい1つの浴槽における処理量を低下させるという問題点があった。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】そこで、本発明の目的は、既存の槽に付設しても槽の有効面積を少なくすることがない新しい撹拌手段を提供する点にある。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明の第一は、被撹拌 用流体を収納する槽、横方向に振動を発生させるための 振動モーター、振動モーターの横振動を伝達するための 伝達手段、伝達手段に連結されかつ該槽の底部に設けら れて横方向に振動する振動子およびその振動体に付設さ れた振動羽根よりなることを特徴とする撹拌装置に関す る。本発明の第二は、被撹拌用流体を収納する槽、該槽 を構成する1つの壁の上端部に設置されて横方向に振動 する振動モーター、振動モーターの横方向の振動を伝達 するため該槽の上部に設けられたコの字状の振動伝達 子、コの字状の振動伝達子の両先端部を弾性体を介して 受け取める支持体、コの字状振動伝達子の振動を下部の 振動子に伝達するための垂直振動伝達子、垂直伝達子に 連結されかつ該槽底部にあって横方向に振動する振動子 および振動子の横方向の振動を液体に伝えるため振動子 に取付けられた振動羽根よりなることを特徴とする撹拌 装置に関する。

は、その電流密度をよりあげれば良いわけであるが、一 ${0005}$ 本発明の装置の概要を図 $1\sim2$ の実施例を 定以上になると当然過電流による製品のヤケ、コゲ、又 参照して説明する。図1 は、本発明の振動撹拌装置の上 ガス発生によるピットなどの不良が多くなり現実的でな 面図を示し、図2 はその断面図を示す。1 は、横方向に い。しかし良品をより早く生産しようとすれば、より電 振動を発生する振動モータであり、2 はその振動を伝達 流密度をあげ、同時にめっき液の撹拌が重要なことであ 50 するためのコの字状振動伝達子であり、槽または任意の

支持物に直接またはスライドペアリング13などを介し て取付けられている。3は、振動モーター1で発生した 振動が減衰しないようにするための支持体であり、4 は、振動羽根6をつけた振動子5を吊り下げかつコの字 状振動伝達子の振動を振動子5に伝達する役目をする垂 直振動伝達子である。振動羽根6は振動モーター1の振 動により振動撹拌作用を槽内の液体や粉体などに与える 働きをする。支持体3の両側には例えばスプリングのよ うな弾性体8,8が設けられており、コの字状振動伝達 子2の振動が減衰しないようにするとともに振動モータ 10 -1の側の重量とほぼ同じ重量にして無用振動により発 生する音を最小限に抑えこむ。コの字形の振動伝達子を 介して該槽の一方の側に設置されている振動モーターと その対向する側に設けられた弾性体とその保持機構との 両者間では重量的にほぼバランスが取れるよう調整され ていることが好ましい。

【0006】 請求項1でいう伝達手段は、請求項2におけるコの字状振動伝達子と垂直伝達子に相当している。 請求項1や2でいう振動子は、 棒状態であってもよい し、 枠体であってもよい。 要は、 槽の底部にあって伝達 20 子により伝達されてきた横方向の振動を振動羽根に伝える働きをすればよい。

【0007】振動羽根は任意枚数を振動子に付設すればよい。振動羽根は振動子上に垂直にあるいは斜めに取り付ける〔図5の(a)~(d)参照〕。振動羽根の取付け方は振動子に溶接することもできるし、着脱自在とすることもできる。とくに羽根を振動子に押込式にとりつける方式を採用すれば、必要とする撹拌条件に応じて振動羽根の大きさを変更したり、振動羽根の数を変更することができるので、好ましい。また、羽根の取付角度を変更できるようにすることもできる。槽の大きさが幅800mm、長さ1000mmの場合には、例えば、50mm間隔で幅80mm、長さ500mm、厚さ0.15mmの振動羽根を取り付けることにより充分撹拌効果を挙げることができる。

【0008】コの字状の振動伝達子の両先端部を弾性体を介して受け取めている支持体の存在は、振動モーターにより発生した横方向の振動が減衰しないようにするため、地盤と同じようにしっかりした構造体のものとすることが好ましい。例えば、地盤に基礎を打ち、それに垂 40直に立ち上ったH型鋼材、あるいは鉄筋、鉄骨入りコンクリート壁などを用いることができる。槽の壁が充分にしっかりしているときは槽の壁をもって支持体とすることもできる。

【0009】前記弾性体は、振動伝達子の振動をうけと

め、前記支持体からその振動をはねかえす役割を果すものであり、強いパネカをもつものが好ましい。例えば、図3に示すように、丸棒7のまわりにパネ鋼により作った直径3~10mmのスプリング8をはめこんだものを前記弾性体として使用することができる。前記弾性体は前記支持体の振動モーター側とその反対側とに対照的に設置することが好ましい。図3のものは、そのような構造になっており、パネは止め板9で固定されている。

【0010】本発明の撹拌装置は、液体の撹拌、粉体の 撹拌、液体と粉体の撹拌などに有用である。例えば、め っき工程においては脱脂槽、洗浄槽、水洗槽、めっき槽 などの各槽の撹拌装置として本発明を利用することがで きる。これらの場合には本発明の撹拌装置にさらにエア レーション手段を付設することができる。また、本発明 の撹拌装置は、反応のための撹拌装置として、あるいは 化学薬品、医薬、農薬あるいは肥料などの各種成分を混 合するときの撹拌装置として有用である。さらに、本発 明は粉末、粒状物などの混合、さらにはこれらの固体状 物と液体との混合等のための撹拌装置としても有用であ る。

[0011]

【実施例】

実施例1

SUS301ステンレス製の脱脂槽を利用して図6に示 す要領で振動撹拌手段を組み立てる。図6に示すように 脱脂槽の底部に振動子5に相当する振動枠を1000× 800mmの大きさで組み立て、その振動枠の六個所に 高さ1100mmの垂直振動伝達子4に相当する柱を立 て、脱脂槽の上部に設けられたコの字状振動伝達子2と 連結させる。振動枠は50mm間隔で長さ500mm、 幅80mm、厚さ0. 15mmの振動羽根6をとりつけ る。振動モーター1としては0.4kwのものを用い、 27H2で振動させる。振動モーターの駆動回路はイン パーターを用いた。前記装置を用い、日本テクノ(株) 製商品名テクノクリーン#2000 (アルカリ性界面活 性剤:pH11.3、比重1.04/20℃)の10% 水溶液を入れ、油で汚れたプラス中心電極(直径5m m、長さ15mm, 穴径3mm) 多数をパレルに入れて 脱脂槽に吊るし、70℃で5分間振動撹拌により洗浄 後、図1に示す水洗槽に移し常温で5分間振動撹拌下に 水洗した。水洗槽は図1に示すもので、図5における電 熱ヒーター10が付いていない点を除き同一のものを用 いた。その結果はつぎの表のとおりである。

【表1】

6

	洗 浄 条 件		残留油分 (mg/個)
	脱脂	洗净	(1118)
本発明	界面活性剤水溶液(70℃) 振動撹拌5分	水 洗 摄動撹拌5分	0.007
対照	トリクロロエタン冷液 超音波 5分	蒸 気 5分	0.018

20

【0012】実施例2

油で汚染した機械部品のステンレスの小さな板をパレルに入れ、実施例1で用いた脱脂用振動撹拌装置(図6)を用いて洗浄した。脱脂槽には石油系のナフテン類を主成分とする日本テクノ(株)商品名テクノクリーン#S700(比重0.815/15℃、引火点86℃、BP209.5℃、EP235.5℃)を用い、常温で27Hzで5分間振動撹拌を行い、水洗することなくそのまま3分間熱風乾燥を行った。残留油分は、処理前が3.10g/個であったものが0.15mg/個に減少していた。

【0013】実施例3

図7に示すめっき用振動撹拌装置を用いた。図7の装置は図6の実施例1の装置におけるヒーター10のかわりに電極11が設けられている点のみは異なるが、他の条件はすべて実施例1の装置と同一である。

硫酸銅

215g/1

硫酸

53g/1

光沢剤

少量

塩素イオン 50m1/1

よりなる硫酸銅めっき液を用い、通常のエアレーションを併用してプリント基板に銅めっきを行った。エアレーションは均一にエアレーションされるように調節した。 撹拌パイプの空気吐出孔は槽底に向け45°で開け、この孔とめっき部品との距離は200mmとした。撹拌用空気に油分のミストが混入するのをさけるためエアーフィルター付き無注油低圧プロアを使用した。

実施例3の

振動撹拌 : 29. 4Hz

電流密度 : 6 A / d m²

めっき時間:30分

対照 (エアレーションのみ) 電流温度 : 3 A/d m²

めっき時間:60分

エアレーションのみの場合(対照)は、電流温度をこれ以上高くすることができないが、実施例3の場合は対照の場合より倍の電流密度とすることができ、その結果めっき時間は半分で済んだ。また、多数処理した基板のなかから2枚を無作為抽出し、そのめっき膜厚を基板の表示個所毎に測定し、その測定値を示したのが図8である。なお、図8において、(a) 及び(b) が振動撹拌

処理結果、 (c) 及び (d) がエアレーションのみの処理結果であり、大きさは、それぞれ横 340μ 、縦 170μ である。対照のものに較べ、実施例 30π が膜厚のパラアツキが少ないことがわかる。

【0014】実施例4

実施例3と同一のめっき用振動撹拌装置を用い、50mm×40mmの平らたくかつ凹凸のある機械部品に下記のニッケルめっき浴を用いてニッケルめっきを行った。

硫酸ニッケル	105g/l
塩化ニッケル	60g/1
ホウ酸	45g/l
硫酸第一鉄	10g/l
有機錯化剤	25g/l
光沢剤	20g/l
PH	3. 2
浴温	63℃
電流密度	8 A / d m ²

本発明の振動撹拌装置においては、全くホウ酸の析出が 30 ないが、エアレーション方式(従来法)の場合には、ホウ酸がエアーレーションノズルに析出しエアレーション が不能となった。従来方法では3~4A/dm²の電流 密度しか得られなかった。

[0015]

【効果】

- (1) 製品の品質を落すことなく電流密度を高くすることができた。
- (2) エアレーションを併用しない場合、あるいはエア レーションを少なくした場合、電流効率が向上する。
- (3)振動撹拌のみでは、液中に気泡が発生しないので、電流密度が均一となり、膜厚のパラツキも少ない。
- (4) 撹拌装置内の反応により発生する各種ガスがある 場合には、振動によりこのガスが早く系外にでるので、 ガスの存在による不都合を著しく低減できる。
- (5) エアレーションが本来的になじまない青化浴めっき、ハンダ浴などにおいて、極めて有効な撹拌効果を発揮する。
- かから2枚を無作為抽出し、そのめっき膜厚を基板の表 (6) エアレーションを併用する場合でも、その程度を 示個所毎に測定し、その測定値を示したのが図8であ 低くすることができるので、エアレーションに伴う酸 る。なお、図8において、(a)及び(b)が振動撹拌 50 化、揮発による成分ロスを少なくすることができる。

(7) めっき製品の光沢は、従来品よりはるかに**優**れている。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の基本的振動撹拌装置の上面図である。
- 【図2】図1の断面図である。
- 【図3】図2のA部分の拡大断面図である。
- 【図4】振動伝達機構と振動子の概略図である。
- 【図 5】振動羽根の振動子への取付け態様のいろいろを
- (a) から(d) に示す。
- 【図6】脱脂のための振動撹拌装置の上面図である。
- 【図7】めっきのための振動撹拌装置の上面図である。
- 【図8】実施例3で処理したプリント基板の表示個所毎
- のめっき膜厚の測定値を示すものであって、(a) 及び(b) が本発明に係る振動撹拌処理を受けた二枚の基板のデータであり、(c) 及び(d) が対照に係るエアレーションのみの処理を受けた二枚の基板のデータであ


る。

【符号の説明】

- 1 振動モーター
- 2 コの字状振動伝達子
- 3 支持体
- 4 垂直振動伝達子
- 5 振動子
- 6 振動羽根
- 7 丸棒
- 10 8 スプリング
 - 9 止め板
 - 10 ヒーター
 - 11 電極
 - 12 槽
 - 13 スライドペアリング

[図1]

【図2】




[図3]

【図4】

















【図7】



(1) 本発明者の提案した特開平3-275130号公報にかかる縦振動タイプのものは、振動撹拌手段を槽の側壁部に設けるため、振動撹拌手段の占める容積だけ、実質的に槽の有効容積を小さいものにしていた。しかしながら、本発明の横振動では振動撹拌手段が槽の底部に沿って設けることになるが、従来から槽のこの部分は、いわばデッドスペースであったので、横振動の本発明は槽の容積を目一杯有効利用することができる。

【補正方法】変更 【補正内容】 【0015】

【提出日】平成5年5月12日

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0015

【効果】

【手続補正書】

【手続補正1】

- (2) 本発明において振動撹拌装置が設けられている槽の底部は、めっき用の電極がその部分まで延びていない領域である。したがって、電極と振動撹拌手段との間の距離が前記縦振動の場合より大きくなるため電極と振動撹拌手段との間に流れる電流が極めて小さくなり、それに伴って発生する振動撹拌手段を構成する金属の腐蝕を極めて少なくすることができる。
- (3) 製品の品質を落すことなく電流密度を高くすることができる。
- (4) エアレーションを併用しない場合、あるいはエア レーションを少なくした場合、電流効率が向上する。
- (5) 振動撹拌のみでは、液中に気泡が発生しないの

- で、電流密度が均一となり、膜厚のパラツキも少ない。
- (6) 撹拌装置内の反応により発生する各種ガスがある場合には、振動によりこのガスが早く系外にでるので、ガスの存在による不都合を著しく低減できる。
- (7) エアレーションが本来的になじまない青化浴めっき、ハンダ浴などにおいて、極めて有効な撹拌効果を発揮する。
- (8) エアレーションを併用する場合でも、その程度を低くすることができるので、エアレーションに伴う酸化、揮発による成分ロスを少なくすることができる。
- (9) めっき製品の光沢は、従来品よりはるかに優れている。